

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Industrial Zinkspray</b>	
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>07301</b>	
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
		<b>Wolframweg 2</b>	
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige zinkspray voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal.

## Productkenmerken

Sneldrogend  
Goede vulkracht  
Uitstekende kathodische corrosiewering  
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden  
Goed puntlasbaar  
Uitstekende hechting

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
Basis	:	Epoxy-ester
Kleur	:	Grijs
VOS-gehalte	:	Circa 54% w/w
Vaste stof	:	Circa 46% w/w
Rendement	:	1,5 tot 2 m <sup>2</sup>
Stofdroog	:	Na 10 tot 15 minuten
Kleefvrij	:	Na 20 tot 30 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar	:	Na 24 uur
Hittebestendig	:	Tot 350°C

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren.

### Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De zinkspray aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na droging kan, indien gewenst, een primer en een aflaklaag aangebracht worden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**