
CRC 2-26

1. Algemene omschrijving



250 ml:	32663
500 ml:	30348
5 l:	10089
20 l:	10093
200 l:	30350



CRC 2-26 is een universeel smeermiddel met roestwerende bescherming, dat elektrische en elektronische storingen die zijn veroorzaakt door het indringen van water, vocht, condensatie of roest, voorkomt. De stabiele formule met lage oppervlaktespanning en sterke capillaire werking zorgt voor een hoog penetrerend en verspreidend vermogen.

2. Eigenschappen

- Reinigt, smeert, beschermt, dringt diep door en lost corrosie op.
- Voorkomt corrosie door vocht te verdringen.
- Herstelt elektrische waarden door lekstroom te verminderen.
- Zeer nauwkeurige smering door de dunne smeerlaag met hoge diëlektrische sterkte.
- Helpt elektrische apparatuur met waterschade, te herstellen.
- Maakt vastgeroeste of vastgelopen onderdelen los door in de fijnste poriën en scheuren door te dringen.
- Kan op alle metalen en legeringen worden gebruikt.
- Compatibel met de meeste moderne kunststoffen, gelakte oppervlakken, coatings en rubbers.
- Handig 360°-spuitventiel voor spuitbussen (werkt ook ondersteboven).
- Niet-ontvlambaar CO₂-drijfgas waarmee een werkzaam productgehalte van 95% bereikt wordt.
- Bevat geen silicium of gehalogeneerde koolwaterstoffen.
- Voldoet aan de RoHS-richtlijn: bevat geen lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's), bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), benzylbutylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en diisobutylftalaat (DIBP).
- Specificaties: * NSN 6850-00-874-5847.

3. Toepassingen

Reinigt, smeert, dringt diep door en beschermt tegen corrosie:
verdringt water uit elektrische connectors, relais, stroomonderbrekers, transformatoren, generatoren, besturingsinstrumenten, communicatiemodules en alarmsystemen.

CRC 2-26

- Reinigt koolstofaanslag, resten van oude oliën en vetten, lijm, roest en verf
- Smeert bewegende delen zoals schakelinstallaties, motoren, kettingen en starters
- Dringt snel in om gecorrodeerde onderdelen zoals moeren, kleppen, bouten en sloten los te maken.

4. Instructies

- Voordat u het product aanbrengt het oppervlak reinigen met CRC Lectra Clean II.
- Spuit een lichte, gelijkmatige laag op om oppervlakken te beschermen en af te dichten tegen vocht.
- Breng royaal aan om vastgeroeste/vastgelopen onderdelen los te maken; het kan enkele uren duren voordat het product overal is doorgedrongen.
- Om water te verdringen bespuit u de natte oppervlakken totdat de afdruipe vloeistof helder en vochtvrij is.
- Indien mogelijk beschadigde apparatuur onderdompelen in CRC 2-26; in beweging houden tijdens het onderdompelen; verwijderen en laten uitlekken. Gedetailleerde informatie over 'CRC waterschade herstellen' is op aanvraag verkrijgbaar.
- Bij het toepassen van CRC 2-26 in dompelbaden is het van belang dat het product regelmatig wordt geroerd om de vrijgekomen aanslag te verspreiden en om overmatige verdamping van oplosmiddel te voorkomen. Als er een stabiele emulsie is gevormd moet het bad worden geleegd en gereinigd en moet het product worden vervangen.
- Niet gebruiken op apparatuur onder elektrische spanning; laat het oplosmiddel verdampen voordat u de apparatuur weer inschakelt.
- Gebruik CRC Contact Cleaner Plus op fijne elektronica

5. PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)

Uiterlijk	licht amberkleurig, helder
Geur	zacht
Vriespunt	< 18°C.
Vlampunt (gesloten kroes)	> 70°C
Dynamische viscositeit (bij 20°C)	4 mPa.s
Soortelijk gewicht (bij 20°C)	0,8 - 0,9
Uiteindelijke laagdikte (bij 20°C, 24 uur na aanbrengen)	2,10 ⁻⁶ m (2µm)
Maximaal dekkend vermogen (bij 20°C, 24 uur na aanbrengen)	60 tot 100 m ² /l.
Bedrijfstemperatuur	120 °C (kortstondig 150°C)
ISO 6270-2 (vochtigheid)	96 h
Kauri-Butanol-waarde	28
IP 178/61 B	(waterverdringing) goed
ASTM D 2783 (Falex EP-testlassen)	160 kg
ASTM 4172 (gemiddelde diameter litteken)	0,60 - 0,70 mm bij RT



CRC 2-26

Compatibel met de meeste materialen
waaronder:

acetaal, neopreen, rubber, polyfenylether (PPE),
polycarbonaat (PC), teflon, viton, roestvrij staal,
gegalvaniseerd staal, koper, messing, magnesium, nikkel,
aluminium, tinplaten, titanium, zink, polyurethaan (PUR en
PU), polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE),
polyvinylchloride (PVC), acrylonitril-butadien-styreen (ABS)
en polysulfon (PSU).

Voor alle CRC-producten is een veiligheidsinformatieblad (MSDS) volgens EG-verordening nr. 1907/2006 art. 31 en wijzigingen beschikbaar.

() De typische duur van de corrosiebescherming is vooral afhankelijk van de oppervlaktetoestand en het binnenmilieu. Deze kan minder dan 1 maand zijn of meer dan 6 maanden. Na het eerste gebruik moet daarom periodiek worden gecontroleerd op tekenen van corrosie. Zodra de beschermtijd onder specifieke omstandigheden is bepaald, kan CRC 2-26 met tussenpozen opnieuw worden toegepast om het beschermende effect te behouden.*

Alle verklaringen in deze publicatie zijn gebaseerd op toepassingservaring en/of laboratoriumtests. We raden aan om onze producten voorafgaand aan het gebruik onder reële omstandigheden te testen, gezien de grote verscheidenheid aan apparatuur en omstandigheden met daarbij de onvoorspelbare menselijke factoren. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar zonder expliciete noch stilzwijgende garantie.

Dit technische informatieblad is wellicht al geactualiseerd bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen, beschikbaarheid van componenten en nieuw opgedane kennis. De laatste en enige geldige versie van dit technische gegevensblad wordt u op verzoek toegezonden en is te vinden op onze website: www.crcind.com.

We raden u aan om u op onze website voor dit product te registreren om automatisch de toekomstige bijgewerkte versies te ontvangen.

Datum: 23-11-2021