



Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone

Mastic de silicone neutre pour le scellement des pierres naturelles, joints sanitaires, de vitrage et de façade



Description du produit

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone est un mastic de silicone neutre sans plastifiant pour le scellement des joints de raccordement entre la pierre naturelle et d'autres supports très poreux qui réduit au minimum le risque de salissures et de taches sur les arêtes des supports.

Avantages

- Large gamme de couleurs standard
- Pas de salissure ou de tache sur les arêtes de la pierre naturelle
- Durcissement neutre, pratiquement sans odeur
- Collage parfait sans apprêt sur la plupart des supports
- Excellente résistance aux UV, à l'eau, à l'humidité et aux intempéries
- Résistant aux moisissures

Applications

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone a été spécialement conçu pour le scellement à élasticité durable des joints de raccordement et de dilatation dans la pierre naturelle, le béton, la brique, les façades-rideaux, les systèmes de vitrage (1), les cuisines, les salles de bains, les cabines de douches et pour les applications industrielles.

Remarque (1)

La compatibilité des joints de bordure d'un verre isolant avec les mastics de vitrage ne peut pas être garantie par le fournisseur du

mastic, car la composition des joints de bordure peut être modifiée par le fabricant sans notification. Les conseils concernant la compatibilité des mastics de vitrage sur les joints de bordure d'un verre isolant sont basés sur l'expérience et ne sont donc pas garantis.

Précautions d'emploi - Recommandations

Un joint aux dimensions correctes peut absorber les mouvements entre les matériaux de construction. Le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur doit toujours être correct. En règle générale, le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur pour une largeur de joint maximale de 10 mm est de 1:1, avec un minimum de 5mm pour la largeur et la profondeur. Pour des largeurs de joints supérieures à 10 mm, la profondeur est égale à la largeur divisée par 3 plus 6 mm. Pour de plus amples informations, consulter le bulletin technique Dimensions des joints dans la base de connaissances sur notre site Web www.denbraven.com.

Information Supplémentaire

Allongement à la rupture	DIN 53504 S2	530%
Base		Neutral oxime
Capacité de mouvement		25%
Densité	ISO 1183-1	1,01 g/ml
Dureté shore-A	DIN 53505	25
Fluage	ISO 7390	< 2mm
Formation de peau	@ +23 °C/50% RH	7-8 minutes (DBTM 16)
Module à 100 %	DIN 53504 S2	0,35 N/mm ²
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15 °C
Résistance à la température		-40 °C to +90 °C
Taux d'application	@ Ø3 mm/6,3 bar	130 g/min
Température des supports		+5 °C to +40 °C
Vitesse de réticulation	@ +23 °C/50% RH	2mm/24 hours
résistance à la rupture	DIN 53504 S2	0,95 N/mm ²

Ces valeurs sont typiques



Fiche technique

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone

Mastic de silicone neutre pour le scellement des pierres naturelles, joints sanitaires, de vitrage et de façade

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- La décoloration peut se produire dans des endroits sombres et par contact avec des produits chimiques

- RAL 7021 (Gris Noir)
- RAL 9003 (Blanc de sécurité)
- Anthracite
- Gris argenté

Préparations des surfaces

Température d'application: +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Les supports poreux doivent être préalablement traités avec Zwaluw Primer Universal. Toujours tester l'adhérence avant l'application. Utiliser Zwaluw Finisher pour lisser les joints.

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit



Stockage et conservation

12 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.

Paintability

Silicone-COLOURS + Natural Stone ne peut pas être peint. Il est recommandé de recouvrir les bords du joint de Zwaluw Masking Tape pour éviter que les surfaces devant être peintes ne soient contaminées par le silicone.

Certifications

	<p>EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2: G-CC 25LM EN 15651-3: S XS2</p>
	<p>ISEGA</p>

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

Couleur(s)

- Gris Transparent
- RAL 7035 (Gris Clair)
- RAL 7011 (Gris Fer)
- RAL 7016 (Gris anthracite)
- RAL 7039 (Gris Quartz)
- RAL 7006 (Gris beige)
- RAL 9010 (Blanc pur)
- RAL 9007 (Aluminium Gris)
- RAL 1015 (Ivoire Clair)
- Transparent
- Blanc

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche



Den Braven

Fiche technique

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone

Mastic de silicone neutre pour le scellement des pierres naturelles, joints sanitaires, de vitrage et de façade

d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.