



Den Braven

Fiche technique

Zwaluw Butylene-X

Mastic durable monocomposant à base de polybutène et d'huiles végétales



Description du produit

Zwaluw Butylene-X est un mastic durable monocomposant à base de polybutène et d'huiles végétales. Après application, une pellicule de surface pouvant être peinte se forme dans les 48 heures.

Avantages

- Après application, Butylene-X forme une pellicule de surface recouvrable
- Le centre ne s'altère pas
- Convient à la réparation d'anciens joints en butylène

Applications

Zwaluw Butylene-X a été développé pour les joints de scellement qui sont soumis à un faible mouvement et sans exposition mécanique. Comme composant d'installation dans un vitrage intérieur.

Précautions d'emploi - Recommandations

Un joint bien conçu est un joint d'une largeur suffisante pour pouvoir suivre et absorber le mouvement des éléments de construction adjacents. Le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur doit toujours être correct. En règle générale, le rapport entre la profondeur du joint et sa largeur est de 1:1 pour une largeur de joint maximale de 10 mm, avec un minimum de 5mm pour la largeur et la profondeur. Pour les joints dont la largeur est supérieure à 10 mm, la profondeur doit être égale à la largeur divisée par 3 + 6 mm – avec une profondeur maximale de 15 mm. Pour une présentation complète, consulter notre site Web ou contacter Den Braven.

Information Supplémentaire

Base		Polybutene
Densité		1,70 g/ml
Fluage	ISO 7390	< 2 mm
Formation de peau	@ +23°C/55% RH	48 hours
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		-20°C to +75°C
Température des supports		+5°C to +40°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Ne convient pas pour une charge d'eau continue

Préparations des surfaces

Avant d'utiliser Butylene-X, consulter la fiche de santé et de sécurité. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de particules. Il est recommandé de procéder à des essais d'adhérence au préalable. Nettoyer minutieusement les surfaces à l'aide de Cleaner. Appliquer Butylene-X avec un pistolet à calfeutrer professionnel.

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes.

Couleur(s)

- Blanc
- Noir
- Gris



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fiche technique

Zwaluw Butylene-X

Mastic durable monocomposant à base de polybutène et d'huiles végétales

Emballage

- Cartouches
- Poches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail

Produit

Stockage et conservation

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

25-04-2022
12:21:55
CEST