
Productnaam	: MoTip Blanke Lak		
Inhoud	: 500 ml Hoogglans	500 ml Mat	150 ml Hoogglans
Artikelnummer	: 04009	04000	02001
Leverancier/Fabrikant	: MOTIP DUPLI B.V.		
	Wolframweg 2		
	8471 XC WOLVEGA		
	Telefoon nummer	0561 – 69 44 00	
	Telefax nummer	0561 – 69 44 31	

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige blanke lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof.

Productkenmerken

Sneldrogend
Goede vulkracht
Duurzame glans
Krasvast en stootvast
Bestand tegen weersinvloeden
Goede corrosiewering
UV-bestendig en lichtecht
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	: 500 ml	150 ml
Basis	: Acrylaathars	
Kleur	: Transparant	
VOS-gehalte	: Circa 90% w/w	
Vaste stof	: Circa 10% w/w	
Glans	: Hoogglans, 90 bij een meethoek van 60° Mat 15 bij een meethoek van 60°	
Rendement	: 1,5 tot 2 m ²	circa 0,5 m ²
Stofdroog	: Na 5 tot 10 minuten	
Kleefvrij	: Na 10 tot 20 minuten	
Uitgehard/Overspuitbaar	: Na 2 uur	
Hittebestendig	: Tot 110°C	

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De ondergrond licht schuren (korrel 600).

Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De blanke lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.