


Ultranitril 454


Produit chimique	Numéro CAS	Temps de perméation (minutes)	Niveau de perméation	Standard	Niveau de dégradatio	Classification
Acétone 99%	67-64-1	1	0	EN 374-3:2003	1	-
Acide acétique 80%	64-19-7	43	2	EN 374-3:2003	1	-
Acide chlorhydrique 10%	7647-01-0	NT	NT		4	NA
Acide chlorhydrique 35%	7647-01-0	450	5	EN 374-3:2003	4	++
Acide nitrique 10%	7697-37-2	480	6	EN 374-3:2003	NT	NA
Acide nitrique 20%	7697-37-2	480	6	EN 374-3:2003	3	++
Acide phosphorique 75%	7664-38-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Acide sulfurique 10%	7664-93-9	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Acide sulfurique 40%	7664-93-9	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Acide sulfurique 50%	7664-93-9	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Cyclohexane 99%	110-82-7	NT	NT		1	NA
Diesel fuel #2 mixture	68476-34-6	155	4	EN 374-3:2003	4	++
Eau de javel 12°	7681-52-9	NT	NT		4	NA
Essence sans plomb mixture	8006-61-9	3	0	EN 374-3:2003	1	-
Exxol D 40 mixture	64742-48-9	86	3	EN 374-3:2003	NT	NA
Hydroxyde de sodium 20%	1310-73-2	480	6	EN 374-3:2003	4	++
Isopropanol 99%	67-63-0	43	2	EN 374-3:2003	4	+
Metabisulfite de sodium 20%	7681-57-4	480	6	EN 374-3:2003	2	+
Méthanol 99%	67-56-1	9	0	EN 374-3:2003	2	-
Méthyléthylcétone 99%	78-93-3	NT	NT		1	NA
Spiridane HT (total) mixture	64742-82-1	NT	NT		2	NA
Toluène 99%	108-88-3	1	0	EN 374-3:2003	1	-

*résultats non normalisés


Table de résistance Chimique - Légende


Le degré de protection est déterminé par la combinaison des performances de perméation et de dégradation. Ce résultat est indicatif pour l'utilisation de nos gants face aux produits chimiques listés.


 Le gant peut être utilisé en contact prolongé avec le produit chimique (dans la limite du temps de passage).

 Le gant peut être utilisé en contact intermittent avec le produit chimique (pour une durée totale inférieure au temps de passage).

 Le gant peut être utilisé contre des éclaboussures du produit chimique.

 L'usage de ce gant n'est pas recommandé.

 NT : Non testé

 NA : Non applicable car testé partiellement (résultats de dégradation OU de perméation uniquement)

Les résultats des tests chimiques et les différents indices de classification chimique ne doivent pas être les seuls éléments impactant le choix d'un gant. Les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais et, par conséquent, modifier les performances des gants. D'autres facteurs, autre que le temps de contact avec un produit chimique donné, comme la concentration ou la température, l'épaisseur du gant et sa fréquence d'utilisation peuvent aussi influencer sur les performances d'un gant. Enfin, des caractéristiques supplémentaires, comme la longueur, la dextérité, le grip ou la résistance à l'abrasion, à la coupure, au déchirement ou à la perforation sont également importantes et donc à prendre en considération dans votre choix final de gant.